


SUPREMO aufhellend 2025






Beschreibung		
Produktbeschreibung		<p>Farbloser aufhellender Zweikomponenten-DD-Lack mit einer eleganten und angenehmen Oberflächenhabtik. Leichte Verarbeitung. Geeignet als Überzugslack für farblose lackierte Flächen zur Erzielung einer qualitativ hochstehenden Oberfläche. Peroxydbeständigkeit beim Lackaufbau von gebleichten Hölzern.</p> <p>Prüfnormerfüllung für : DIN 68861 Teil 1 B (chem. Beständigkeit) DIN 4102 B 1 (Schwerentflammbarkeit) DIN EN 71-3 (Migrationsverhalten) DIN EN 438-2:2005 (Kratzfestigkeit)</p>
Rohstoffbasis		Polyurethankombination
Anwendungsgebiet		Möbelfabrikation, Innenausbau, Ladeneinrichtungen, Kücheneinrichtungen sowie allgemeine Schreinerarbeiten.
Lieferform	Farbtöne	farblos
	Glanzgrad	seidenmatt, matt, stumpfmatt, naturmatt
Härter		50 / 279H00
Verpackung	Lack	Plastic 5 10 25 kg
	Härter	Blech 0.5 1 2,5 5 lt










Technische Daten	Lack	Härter	Mischung
Die Daten gelten für 20251000 Naturmatt.		Für andere Töne können sie abweichen.	
Dichte (23 °C)	0.94 g/cm ³	0,99 g/cm ³	0.95 g/cm ³
Festkörpergehalt	20 ± 1 Gew.-%	45% ± 1 Gew.-%	ca. 22 Gew.-%
Gehalt an org. Lösemittel	80 ± 2 Gew.-%	55% ± 1 Gew.-%	ca. 77 Gew.-%
VOC-Gehalt (EU)	762 g / l	547 g / l	742 g / l
Lagerfähigkeit bei 20 °C	12 Monate	6 Monate	in gut verschlossenen Originalgebinden
Theoretische Ergiebigkeit	120 g/m ² →	7-8 m ² /kg für	28 µm Trockenschichtdicke

Sicherheitsdaten	
	Beachten Sie unsere Sicherheitsdatenblätter Nr. 202500, W0050H und 279H00 sowie die Hinweise auf der Etiketke.

Aufbauberatung				
Untergrund	Produkt	Merkblatt	Auftragsmenge	
Holzuntergrund roh : Eventuell Beizen	2025 Beizauftrag Supremo.aufhellend Korn 220 - 280	2025	120g/m2	
Zwischenschliff	2025 Supremo aufhellend	2025	120 g/m2	
MDF-Platten Zwischenschliff	2025 Supremo.aufhellend Korn 220 - 280	2025	120g/m2	
	2025 Supremo aufhellend	2025	120 g/m2	
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.				

Vorbehandlung		
	Untergrund	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und oelfrei sein.
	Holzuntergrund roh	Lack immer auf frisch geschliffene Flächen applizieren Holzschliff mit Körnung 150 – 180
	MDF-Platten	Holzschliff mit Körnung 180 – 220

Verarbeitung		
	Vorsichts- massnahmen	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH : Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	Aufrühren	Vor Gebrauch sind Lack und Härter gut aufzurühren.
	Mischungsvorschrift Topfzeit	10 : 1 (Lack : Härter) Ideal 8 h, max. 48 h, jedoch mit abnehmender Qualitätsbeständigkeit
		Alpolan Verdünnung 13000 (normal) oder Feyco Verdünnung 95 (langsam)
	Streichen	nein

	Rollen	nein				
	Spachteln	nein				
		Viskosität	Verdünnung	Düse	Druck	Spritzgänge
	Fliessbecherpistole	19-31" DIN 4	0-20 %	1,8 mm	2-3 bar	2
	Saugbecherpistole	19-31" DIN 4	0-20 %	1,8 mm	2-3 bar	2
	UB-Pistole					
	Airless-(Airmix)-Spritzen	19-31" DIN 4	0-20 %	11/40	3-4 bar Zerstluft 1,5-2	2
	HVLP-Pistole	19-31" DIN 4	0-20 %	1,8 mm	2-3 bar	2
	Ablüften	Vor Trocknung bei Temperaturen von ca 40 ° C soll eine Ablüftzeit von 20 Min eingehalten werden.				
	Trocknungszeit	Für 28 µm Trockenfilm bei 23 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit mit Umluft				
		Staubtrocken	nach :	15	Minuten	
		Griffest	nach :	30	Minuten	
		Überlackierbar	nach :	3	Stunden	
		Durchgetrocknet	nach :	10	Tagen	

Wichtige Hinweise	
Spezielle Einschränkungen	
Minimale Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur	+ 15 °C Der Taupunkt darf nicht unterschritten werden
Anstrich-Entfernung	Abbeizen
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit Verdünnung oder Reinigungsmittel

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Infofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindlich Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.