

# NOBS<sup>®</sup>

Merkblatt Nr. N1400N


## Premium Teaköl 1400 N






Beschreibung	
<b>Produktbeschreibung</b>	Hochwertiges Imprägnier-Holzöl zur Pflege und Werterhaltung von Tropenhölzern, wie Teak, Bangkirai, Massaranduba, Ipé, Mahagoni. Für Terrassenböden, Planken, Tische, Stühle, Deckaufbauten im Schiffsbereich, etc. im Aussenbereich. Verstärkt die Intensität des Holzfarbtons. Hohes Eindringvermögen.
<b>Rohstoffbasis</b>	Natürliches Strukturöl auf modifizierter Leinölbasis.
<b>Anwendungsgebiet</b>	Biozidfreier Holzschutz aussen.
<b>Lieferform</b>	Farbtöne farblos
	Glanzgrad Matt bis Seidenmatt, je nach Auftragsmenge.
<b>Verpackung</b>	Blech: 1 2.5 5 10 Liter








Technische Daten	
Die Daten gelten für : Premium Teaköl 1400 N	
<b>Dichte (23 °C)</b>	0.85 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörpergehalt</b>	31.0 ± 2 Gew.-%
<b>Gehalt an org. Lösemittel</b>	58.6 ± 2 Gew.-%
<b>VOC-Gehalt (EU)</b>	586 g / l
<b>Lagerfähigkeit bei 20 °C</b>	12 Monate in gut verschlossenen Originalgebinden
<b>Theoretische Ergiebigkeit</b>	75 g/m <sup>2</sup> → 13 m <sup>2</sup> /kg für 23 µm Trockenschichtdicke

Sicherheitsdaten	
	<b>Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt Nr. N1400N sowie die Hinweise auf der Etikette.</b>

Aufbauberatung				
Untergrund	Produkt		Merkblatt	Auftragsmenge
Roher Holzuntergrund	1400N	Premium Teaköl 1400N 1-3 mal im Abstand von 15 Minuten, satt einreiben	N1400N	1-3 x 75 g/m <sup>2</sup>
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.				

Vorbehandlung		
	<b>Untergrund</b>	Jeder Untergrund muss grundsätzlich sauber, trocken, fett-, oel- und staubfrei sein.
	Neue, rohe Hölzer	Nur rohes, trockenes, sauberes und geschliffenes Holz (Korn 80) behandeln. Nicht auf bereits lackierte Flächen anwenden.
	Vergraute, verschmutzte Untergründe	Vorbehandeln mit Aussenholz-Entgrauer N1480 gemäss Angaben im entsprechenden technischen Merkblatt.

Verarbeitung		
	<b>Vorsichts- massnahmen</b>	CH : Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	<b>Aufrühren</b>	Vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln.
	<b>Verdünnung</b>	Terpentinersatz geruchlos, Balsam-Lackverdünner oder Terpentinersatz.
	<b>Streichen</b>	Ja, mit Pinsel oder Anstreichgerät (Art. Nr. N9016).
	<b>Rollen</b>	---

	<b>Spachteln</b>	---
	<b>Zwischenschliff</b>	Überarbeitbarkeit mit sich selbst: Nach frühestens 8 Stunden Trocknung, vorgängig Zwischenschleifen.
	<b>Aufbauten</b>	Mit Pinsel oder sauberem Lappen, 2 bis 3-mal, im Abstand von ca. 15 Minuten, satt einreiben. Zum Schluss überschüssiges Öl noch im Nasszustand abwischen.
	<b>Pflegehinweise</b>	Entsprechend dem Grad der Bewitterung wird eine regelmässige Unterhaltspflege mit Teaköl 1400 N empfohlen. 1 bis 4-mal jährlich durchführen. Verschmutzungen vorgängig entfernen. Nur trockenes und sauberes Holz behandeln. Teaköl 1400 N mit sauberem Lappen, 1 bis 2-mal, im Abstand von 15 Minuten, satt einreiben, kurz einziehen lassen und zum Schluss überschüssiges Oel noch im Nasszustand abwischen.
	<b>Weitere Hinweise</b>	Bei Anwendung auf einheimischen Nadelhölzern, wie Tanne, Fichte oder Lärche, ist eine vorgängige Vorbehandlung mit Schekosan Holzgrund farblos als Bläueschutz erforderlich bzw. empfehlenswert. Während der Verarbeitung und Aushärtung für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen. Gefahrenhinweis: Die mit Teaköl getränkten Lappen sind unter Umständen selbstentzündlich und dürfen daher niemals offen liegenbleiben. In Plastiksack einwickeln und in einem geschlossenen Metalleimer bis zur Entsorgung aufbewahren, oder mit Wasser nass machen und zum Trocknen aufhängen. Anschliessend der ordentlichen Müllabfuhr mitgeben.
	<b>Infos</b>	Bitte beachten Sie, dass farblose Anstriche das Holz vor UV-Strahlen nicht schützen.
	<b>Trocknungszeit</b>	Für 23 µm Trockenfilm bei 23 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit
		Staubtrocken                    nach :    1        Std. Überarbeitbar                   nach :    8        Std. Durchgetrocknet                nach :    20       Tg.

<b>Wichtige Hinweise</b>	
<b>Spezielle Einschränkungen</b>	---
<b>Minimale Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur</b>	15 °C Die Verarbeitungstemperaturen (Objekttemperatur, Lufttemperatur und Lacktemperatur) dürfen nicht darunter liegen.
<b>Anstrich-Entfernung</b>	Holzschliff
<b>Gerätereinigung</b>	Terpentinersatz 4214 geruchlos

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.