

# NOBS<sup>®</sup>

Merkblatt Nr. N1410M


## Mattöl 1410 M






Beschreibung	
<b>Produktbeschreibung</b>	Dünflüssiges, mattiertes, präpariertes Imprägnieröl, auf Basis natürlicher Rohstoffe, zur Oberflächenbehandlung von Parkett, Treppen und Korkböden.
<b>Rohstoffbasis</b>	Natürliches Leinöl/Standöl-Gemisch.
<b>Anwendungsgebiet</b>	Zum Imprägnierölen von allen Hölzern im Parkett- und Treppenbau. Ebenso geeignet für Korkböden. Enorm kratzbeständig.
<b>Lieferform</b>	Farbtöne Matt (1410 M), Stumpfmatt (1410 MM) Farblos Weiss (1410 MW ) Schwarz (1410 MS) Farbton nach Kundenwunsch (1410MK...)
	Glanzgrad Matt (1410 M), Stumpfmatt (1410 MM)
<b>Verpackung</b>	Blech: 1 2.5 5 10 Liter








Technische Daten	
Die Daten gelten für : Mattöl 1410M Farblos	
<b>Dichte (23 °C)</b>	0.83 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörpergehalt</b>	34.3 ± 2 Gew.-%
<b>Gehalt an org. Lösemittel</b>	65.7 ± 2 Gew.-%
<b>VOC-Gehalt (EU)</b>	545 g / l
<b>Lagerfähigkeit bei 20 °C</b>	12 Monate in gut verschlossenen Originalgebinden
<b>Theoretische Ergiebigkeit</b>	75 g/m <sup>2</sup> → 13.3 m <sup>2</sup> /kg für 25 µm Trockenschichtdicke

Sicherheitsdaten	
	<b>Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt Nr. N1410M sowie die Hinweise auf der Etiketle.</b>

Aufbauberatung				
Untergrund	Produkt		Merkblatt	Schichtdicke Menge
Roher Holzuntergrund	1410M	Mattöl 1410M längs und faserquer satt auftragen, nur kurz einziehen lassen und im nassen Zustand mit beigem Pad einmassieren (überschüssiges Material ausrollen)	N1410M	1 x 75 g/m2
Sorgfältiger Zwischenschliff mit einem beigem Pad	1410M	Mattöl 1410M  Gegebenenfalls Vorgang wiederholen	N1410M	1 x 40 g/m2
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.				

Vorbereitung		
	<b>Untergrund</b>	Jeder Untergrund muss grundsätzlich sauber, trocken, fett-, oel- und staubfrei sein.
	Holzuntergrund	Holzboden gründlich anschleifen mit Schleifpapier/Schleifnetz der Körnung 120 – 180 und entstauben. Wachsresten und Lackresten von alten Behandlungen vollständig entfernen.
	Bei Neuparkett	Wir empfehlen in jedem Fall mit Novosan Holzstaubbindemittel 3400 eine vollflächige Abspachtelung auszuführen, insbesondere wenn ein trockenes Raumklima besteht oder der Parkettboden auf eine Bodenheizung geklebt wird.

Verarbeitung		
	<b>Vorsichts- massnahmen</b>	CH : Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	<b>Aufrühren</b>	Vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln.
	<b>Verdünnung</b>	Unverdünnt verwenden - nötigenfalls mit Terpentinersatz geruchlos (Art. Nr. N4214) verdünnen. <b>Bei Rothölzern (z.B. Buche gedämpft, Birnbaum und Kirschbaum empfehlen wir beim ersten Anstrich, ca. 30% zu verdünnen</b> (gleichmässiger Aufnahme des Oeles).
	<b>Streichen</b>	Ja, mit Anstreichgerät (Art.-Nr. N9016) oder Pinsel. Danach einmassieren mit beigem Pad (tan) (Nobs Art.-Nr. N948103).
	<b>Rollen</b>	Ja, mit Kurzhaarrolle, jedoch nur bei grobporigen Hölzern wie Eiche oder Esche. Danach einmassieren mit beigem Pad (tan) (Nobs Art.-Nr. N948103).

	<b>Spachteln</b>	Ja, mit Schwammklammer. Danach einmassieren mit beige Pad (tan) (Nobs Art.-Nr. N948103).
	<b>Zwischenschliff</b>	Mit beige Pad (tan) (Nobs Art.-Nr. N948103).
	<b>Aufbauten</b>	2 – 3 x Mattöl 1410M mit Zwischenschliff, beige Pad (tan) (Nobs Art.-Nr. N948103).
	<b>Pflegehinweise</b>	Für Unterhaltspflege: Nach frühestens 3 Wochen Aushärtezeit mit Parkett-Oel-Polish 4584 (siehe Merkblatt 4584). Nachbehandlung: Mit Mattöl 1410M behandelte Flächen können jederzeit ohne grossen Aufwand mit Pflegesprayöl 1410 PS nachbehandelt werden.
	<b>Weitere Hinweise</b>	Mattöl PU-Verstärken mit Universal-Härter: Mattöl 1410 M, Mattöl 1410 MM, Mattöl 1410 MW weiss oder Mattöl 1410 MS schwarz oder Mattöl 1410/bunt kann mit Zusatz von 10 % Universal-Härter 6510 H versetzt werden um die Beständigkeit gegenüber Wasser und üblichen Chemikalien zu erhöhen. Bei Mattöl 1410 MW weiss und Mattöl 1410 MS schwarz und bunt empfehlen wir zur Fixierung der ersten Schicht die Zugabe von Universal-Härter ( <b>überarbeitbar frühestens nach 16 Stunden</b> ). Die Zugabe des Universal-Härter 6510 H geschieht wie bei einem 2-K-PU-Lack. 10 % Universal-Härter 6510 H werden zugemischt. Nur soviel ansetzen wie in ca. 4 Std. verarbeitet wird. Andernfalls vernetzt sich der Härter schon im flüssigen Zustand und erreicht nicht mehr die nötige Widerstandskraft. Die Verarbeitungsart entspricht dem normalen Mattöl. Gefahrenhinweis: Mit Mattöl getränkte Pads und Lappen sind unter Umständen selbstentzündlich und dürfen daher niemals offen liegenbleiben. In Plastiksack einwickeln und in einem geschlossenen Metall-Mülleimer bis zur Entsorgung aufbewahren.
	<b>Infos</b>	Beständigkeit: Mattöl weist eine sehr gute Resistenz gegen Wasser und alkoholische Getränke auf.
	<b>Trocknungszeit</b>	Für 25 µm Trockenfilm bei 23 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit
		<b>Farblos:</b> <b>Bunt:</b>
		Staubtrocken                      nach :      ca. 1      Std.      ca. 1 Std. Überarbeitbar                      nach :      ca. 5 - 6      Std.      Frühestens 16 Std. Durchgetrocknet                      nach :      ca. 20      Tg.      ca. 20 Tg.

<b>Wichtige Hinweise</b>	
<b>Spezielle Einschränkungen</b>	---
<b>Minimale Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur</b>	15 °C Die Verarbeitungstemperaturen (Objekttemperatur, Lufttemperatur und Lacktemperatur) dürfen nicht darunter liegen.
<b>Anstrich-Entfernung</b>	Holzschliff
<b>Gerätereinigung</b>	Terpentinersatz geruchlos N4214

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.