

Technisches Merkblatt

Ausgabe vom 14.4.2009

Ersetzt Ausgabe vom: 19.2.2008



Merkblatt Nr. W05810


WEISSÖL






Beschreibung	
Produktbeschreibung	Neutrales Mineralöl, Physiologisch unbedenklich, schützt Holz vor Feuchtigkeit.
Rohstoffbasis	Mineralöl
Anwendungsgebiet	Für Holzgegenstände die mit Lebensmittel in Kontakt kommen können. z.B. Holzsalatschüsseln, Käsebretter, Küchenarbeitsflächen, Brottablare.
Lieferform	Farbtöne farblos
	Glanzgrad matt
Verpackung	Plastic 0,5 1 5 10 20 lt









Technische Daten	
Die Daten gelten für W 05810 Weissöl Für andere Töne können sie abweichen.	
Dichte (23 °C)	0.85 g/cm ³
Festkörpergehalt	100 ± Gew.-%
Gehalt an org. Lösemittel	0 ± Gew.-%
VOC-Gehalt (EU)	0 g/l
Lagerfähigkeit bei 20 °C	12 Monate in gut verschlossenen Originalgebinden
Theoretische Ergiebigkeit	100 g/m ² → 12 m ² /kg für -- µm Trockenschichtdicke

Sicherheitsdaten	
	Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt Nr. W05810 sowie die Hinweise auf der Etikette.

Aufbauberatung				
Untergrund	Produkt		Merkblatt	Auftragsmenge
	W05810	Weissöl Leicht glätten mit SIA-Vlies	W 05810	80 g/m ²
	W05810	Weissöl	W 05810	80 g/m ²
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.				

Vorbereitung		
	Untergrund	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und oelfrei sein.
	Holzuntergrund roh	Öl immer auf frisch geschliffene Flächen applizieren. Holzschliff Korn 150 -180

Verarbeitung		
	Vorsichts- massnahmen	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH : Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	Aufrühren	--
	Verdünnung	--
	Streichen oder Lappen	Ja
	Rollen	Nein

	Spachteln	Nein				
		Viskosität	Verdünnung	Düse	Druck	Spritzgänge
	Fliessbecherpistole	Nein				
	Saugbecherpistole	Nein				
	UB-Pistole	Nein				
	Airless-(Airmix)- Spritzen	Nein				
	HVLP-Pistole	Nein				
	Ablüften	--				
	Trocknungszeit	Für -- µm Trockenfilm bei 23 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit				
		Staubtrocken	nach :	1	Stunden	
		Griffest	nach :	2	Stunden	
		Überlackierbar	nach :	3	Stunden	
		Durchgetrocknet	nach :	10	Tagen	

Wichtige Hinweise	
Spezielle Einschränkungen	<p>ACHTUNG : mit Weissöl getränkte Lappen sind unter Umständen selbstentzündlich und dürfen niemals offen liegen bleiben. Lappen in Plasticsack einwickeln und in einem geschlossenen Mülleimer bis zur Entsorgung aufbewahren.</p> <p>Mit Weissöl behandelte Teile von Zeit zu Zeit nachölen vor allem wenn die Gegenstände häufig mit Wasser und/oder Spülmittel gereinigt werden.</p>
Minimale Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur	16 °C Der Taupunkt darf nicht unterschritten werden
Anstrich-Entfernung	Ablaugen
Gerätereinigung	Reinigungsmittel oder Verdünner

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindlich Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.