


## MOTIVO Chiaro W 3955








Beschreibung		
<b>Produktbeschreibung</b>	Farbloser wasserverdünnter Lack. Elastisch und Blockfest, Luft- und Ofentrocknend. Gute Aufhellwirkung und Lichtschutz. Sehr hohe Oberflächenhärte. Kann als Grund- und Fertiglack verwendet werden. Prüfnormerfüllung für : DIN 68861 Teil 1 C ( chem. Beständigkeit ) DIN 4102 B 1 ( Schwerentflammbarkeit ) DIN EN 71-3 ( Migrationsverhalten )	
<b>Rohstoffbasis</b>	Polyurethan-Acryl-Kombination	
<b>Anwendungsgebiet</b>	Für den Innenausbau und die Möbelfabrikation sowie allgemeine Schreinerarbeiten .	
<b>Lieferform</b>	Farbtöne	farblos
	Glanzgrad	Seidenglanz, Seidenmatt, Matt, Stumpfmatt
<b>Härter</b>		
<b>Verpackung</b>	Lack Härter	Plastic 5 10 25 kg








Technische Daten	Lack	Härter	Mischung
Die Daten gelten für: W 39554 Matt.			
<b>Dichte (23 °C)</b>	1,02 g/cm <sup>3</sup>	g/cm <sup>3</sup>	g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörpergehalt</b>	35 ± 1 Gew.-%	± Gew.-%	ca. Gew.-%
<b>Gehalt an org. Lösemittel</b>	5 ± 1 Gew.-%	± Gew.-%	ca. Gew.-%
<b>VOC-Gehalt (EU)</b>	56 g / l	g / l	g / l
<b>Lagerfähigkeit bei 20 °C</b>	6 Monate	Monate in gut verschlossenen Originalgebinden	
<b>Theoretische Ergiebigkeit</b>	110 g/m <sup>2</sup> → 7-8 m <sup>2</sup> /kg für 38 µm Trockenschichtdicke		

Sicherheitsdaten	
	Beachten Sie unsere Sicherheitsdatenblätter Nr.W39550 , sowie die Hinweise auf der Etikette.

Aufbauberatung				
Untergrund	Produkt		Merkblatt	Auftragsmenge
Eventuell Beizen		Beizen		
Holzuntergrund	W3955	Motivo Chiaro Zwischenschliff Korn 220 - 280	W 3955	110 g/m <sup>2</sup>
	W3955	Motivo Chiaro	W 3955	110 g/m <sup>2</sup>
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.				

Vorbehandlung		
	<b>Untergrund</b>	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und oelfrei sein.
	Holzuntergrund roh MDF-Untergrund roh	Lack immer auf frisch geschliffene Flächen applizieren. Holzschliff Körnung 180 – 220 Holzschliff Körnung 180 – 220
	<b>Achtung :</b>	Unbedingt Probelackierung durchführen ! ( besonders wichtig bei Eiche, amerik Kirschbaum und MDF )

Verarbeitung		
	<b>Vorsichts- massnahmen</b>	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH : Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	<b>Aufrühren</b>	Vor Gebrauch Lack gut aufrühren.
	<b>Mischungsvorschrift Topfzeit</b>	
	<b>Verdünnung</b>	Wasser
	<b>Streichen</b>	Ja bedingt, nur kleine Teile und Leisten
	<b>Rollen</b>	Nein
	<b>Spachteln</b>	Nein

	Viskosität	Verdünnung	Düse	Druck	Spritzgänge
 <b>Fließbecherpistole</b>	33-36" DIN 4	0-4 %	1,8-2 mm	2-3 bar	2
 <b>Saugbecherpistole</b>	33-36" DIN 4	0-4 %	1,8-2 mm	2-3 bar	2
 <b>UB-Pistole</b>					
 <b>Airless-(Airmix)-Spritzen</b>	33-36" DIN 4	0-4 %	11/50 oder 9/50	3-4 bar Zerstluft 1,5 bar	2
 <b>HVLP-Pistole</b>	33-36" DIN 4	0-4 %	1,8-2 mm	2-3 bar	2
 <b>Ablüften</b>	Vor Trocknung bei Temperaturen über 40 °C soll eine Ablüftzeit von 5 Min. eingehalten werden.				
 <b>Trocknungszeit</b>	Für 38 µm Trockenfilm bei 23 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit				
	Staubtrocken		nach : 20	Minuten	
	Griffest		nach : 40	Minuten	
	Überlackierbar		nach : 2	Stunden	
	Durchgetrocknet		nach : 10	Tagen	

<b>Wichtige Hinweise</b>	
<b>Spezielle Hinweise</b>	<p>Je nach Holzart empfehlen wir immer eine Probelackierung vorzunehmen,.</p> <p>Modulsystem Motivo : Der Motivo ist mit verschiedenen Zusatzstoffen verwendbar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entschäumer W 3952 für Problemhölzer, Zugabe 0,5 – 1 %</li> <li>Verzögerer W 3953 für spez. Klimaverhältnisse, Zugabe 2 – 5 %</li> </ul>
<b>Minimale Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur</b>	18 °C Der Taupunkt darf nicht unterschritten werden
<b>Anstrich-Entfernung</b>	Abbeizen
<b>Gerätereinigung</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, nach längerem Stehen mit Wenocell-Verdünnung.

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Infofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindlich Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.