

10.15d/02.07

Druckdatum: 05.02.2008

ARBEITSANLEITUNG zur Behandlung von Haustüren

Aufbau
innen

Vorbehandlung

Guter Holzschliff mit Papier Körnung Nr. 180 - 220,
gegebenenfalls beizen.

Grundieren

**Einmal WENACRYL-2K-Spritzlack oder WENODUR 4163 (evtl.
WENOCID) gemäss Merkblatt.**

Zwischenschliff

Papier Körnung Nr. 220 - 240.

Schlusslackierung

Mit gleichem Lack wie oben, 5 - 10 % verdünnt,
fertigspritzen.

Aussenbehandlung siehe Rückseite

Unsere Angaben beruhen auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten und langjähriger Erfahrung. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Kunden nicht davon, unsere Produkte und Verfahren auf ihre Eignung für seine Zwecke selber zu überprüfen.

10.15d/02.07
Druckdatum: 05.02.2008

ARBEITSANLEITUNG zur Behandlung von Haustüren

**Aufbau
ausser**

Vorbehandlung	Guter Holzschliff mit Papier Körnung Nr. 120 - 180. Die Holzfeuchtigkeit sollte nicht höher als 18 % sein.
Imprägnierung	Stabilo FFF
Trockenzeit	24 - 48 Stunden, anschliessend glätten mit Papier Korn 320
Lasurauftrag	1 x Gori Lasur farbig, Trockenzeit 12 - 16 Stunden anschliessend glätten mit Papier Korn 320 1 - 2 x Gori Lasur farbig
Applikationsart	streichen
Wichtiger Hinweis	Holzwerk, welches direkt der Witterung ausgesetzt ist, sollte nie nur farblos behandelt werden: je stärker pigmentiert die Anstriche, desto besser der Schutz vor Abwitterung.
Bemerkung	Die oben empfohlenen Artikel sind giftklassefreie, lösungsmittelhaltige Produkte.