

SUPREMO STRUKTURLACK W 3907 UND W 3908


Beschreibung		
Produktbeschreibung	Farbloser Zweikomponenten-DD-Lack mit einer eleganten und angenehmen Oberflächenhabtik mit Struktur. Leichte Verarbeitung. Geeignet als Überzugslack für farbig lackierte Flächen zur Erzielung einer qualitativ hochstehenden Oberfläche mit Struktur. Peroxydbeständigkeit beim Lackaufbau von gebleichten Hölzern. Prüfnormerfüllung für DIN 68861 Teil 1 B (chem. Beständigkeit) DIN 4102 B1 (Schwerentflammbarkeit) DIN EN 71-3 (Migrationsverhalten)	
Rohstoffbasis	Polyurethankombination	
Anwendungsgebiet	Möbel, Innenausbau, Kücheneinrichtungen, Ladenbau.	
Lieferform	Farbtöne	farblos
	Glanzgrad	Seidenmatt , W 3907 mit starker Struktur und W 3908 mit mittlerer Struktur
Härter	Härter 50 oder Härter 279	
Verpackung	Lack	Plastic 5 10 25 kg
	Härter	Blech 0.5 1 2,5 5 lt





Technische Daten	Lack	Härter	Mischung
Die Daten gelten für: W 3907 / 3908 Für andere Töne können sie abweichen.			
Dichte (23 °C)	0,94 g/cm ³	0,99 g/cm ³	0,96 g/cm ³
Festkörpergehalt	23% ± 1 Gew.-%	45% ± 1 Gew.-%	ca. 25% Gew.-%
Gehalt an org. Lösemittel	77% ± 2 Gew.-%	55% ± 1 Gew.-%	ca. 75% Gew.-%
VOC-Gehalt (EU)	730 g / l	547 g / l	713 g / l
Lagerfähigkeit bei 20 °C	12 Monate	6 Monate in gut verschlossenen Originalgebinden	
Theoretische Ergiebigkeit	120 g/m ² → 7-8 m ² /kg für 28 µm Trockenschichtdicke		











Sicherheitsdaten

	<p>Beachten Sie unsere Sicherheitsdatenblätter Nr. W39076 und W0050H oder 279H00 sowie die Hinweise auf der Etikette.</p>
--	--

Aufbauberatung				
Untergrund	Produkt	Merkblatt	Auftragsmenge	
Holzuntergrund roh Eventuell Beizen	W3990	Beizauftrag Supremo Klarlack Zwischenschliff Korn 220 - 280	W 3990	120g/m ²
	W3907	Supremo Strukturlack	W 3907	120 g/m ²
MDF-Platten	W3990	Supremo.Klarlack Zwischenschliff Korn 220 - 280	W 3990	120g/m ²
	W3907	Supremo Strukturlack	W 3907	120 g/m ²

Vorbehandlung		
	Untergrund	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und oelfrei sein.
	Holzuntergrund roh MDF-Untergrund roh	Lack immer auf frisch geschliffene Flächen applizieren Holzschliff mit Körnung 150 – 180 Holzschliff mit Körnung 180 – 220
	MDF-Platten	Kanten bzw. Ausfräsungen vorgängig mit Wenodur-Isoliergrund W 6120, Universalgrund 242 oder Schleifgrund 207 verfestigen.
	Spezielle Tropenhölzer	Kanten und Flächen mit Universalgrund 242 oder Schleifgrund 207 verfestigen

Verarbeitung		
	Vorsichts- massnahmen	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH : Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	Aufrühren	Vor Gebrauch sind Lack und Härter gut aufzurühren.
	Mischungsvorschrift Topfzeit	10 : 1 (Lack : Härter) Ideal 8 h, max. 48 h, jedoch mit abnehmender Qualitätsbeständigkeit
	Verdünnung	Verdünner 13000 (Normal) oder V 95 (Langsam)

	Streichen	nein				
	Rollen	nein				
	Spachteln	nein				
		Viskosität	Verdünnung	Düse	Druck	Spritzgänge
	Fließbecherpistole	33-38 " DIN 4	0-20 %	1,8 mm	2-3 bar	2
	Saugbecherpistole	33-38" DIN 4	0-20 %	1,8 mm	2-3 bar	2
	UB-Pistole					
	Airless-(Airmix)- Spritzen	33-38" DIN 4	0-20 %	11/40	3-4 bar Zerstluft 1,5-2	2
	HVLP-Pistole	33-38" DIN 4	0-20 %	1,8 mm	2-3 bar	2
	Ablüften	Vor Trocknung bei Temperaturen über 40 °C soll eine Ablüftzeit von 20 Min eingehalten werden.				
	Trocknungszeit	Für 28 µm Trockenfilm bei 23 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit				
		Staubtrocken	nach :	15	Minuten	
		Griffest	nach :	30	Minuten	
		Überlackierbar	nach :	3	Stunden	
		Durchgetrocknet	nach :	10	Tagen	

Wichtige Hinweise	
	VORSICHT: auf dunklen Flächen (z.B. MDF schwarz) kann je nach Auftragsmenge und Auftragsart eine Wolkenbildung auftreten.
Minimale Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur	+ 15 °C Der Taupunkt darf nicht unterschritten werden
Anstrich-Entfernung	Abbeizen
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit Verdünnung oder Reinigungsmittel

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Infofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindlich Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.